



半たわみ性舗装用セメント注入材

チチブカラースタッフ

CHICHIBU COLOR STUFF



カラースタッフの特長

1

プレミックス

カラースタッフはプレミックス製品ですので、現場で管理するのは水だけです。施工効率がアップし、施工管理が簡略になります。

2

安定した品質

各種混和剤の調整により、季節に応じて最適配合を設定しております。

3

豊富なバリエーション

現場状況に応じて、「超速硬タイプ」「早強タイプ」「普通タイプ」の3タイプを一般型とし、その他用途や硬化時間に応じた特殊品も品揃えしております。

4

豊富な色

6色の標準色に加え、現場毎の特注色にも対応可能です。
※一般型のみに対応となります。



カラースタッフの標準色（6色）

■写真はイメージです

Natural



セメント色

Green



グリーン

Blue




ブルー

Red



レッド

Yellow



イエロー

Black



ブラック

* その他特注色につきましては弊社までお問い合わせください。

* 特殊品は、セメント色のみに対応となります。

* イメージ写真と現物に差異が生じる場合があります。ブロックサンプルがございますので、ご用命の際はお声かけください。

* 特殊品の種類に関しては、次ページの表を参照してください。

カラスタッフの種類

施工に関しては「施工の手引き」、物性については「技術資料」をご参照ください。

半たわみ性舗装用 (一般型)

- **超速硬タイプ**——3時間～即日交通開放する現場用です。
- **早強タイプ**——1～3日目に交通開放する現場用です。
- **普通タイプ**——2～7日目以降に交通開放する現場用です。

タイプ	荷姿 (kg/袋)	標準練り混ぜ水量 (ℓ/袋)	練り上がりの単位 容積質量(kg/ℓ)	1袋当りの出来上がり量 (ℓ/袋)
超速硬 早強 普通	25	11.5	1.78	20.5

*各タイプとも標準色、特注色をご用意できます。
*超速硬タイプは、季節により硬化時間を調整しています。
*荷姿は500～1,000kgのフレコン詰めも対応可能です。

特殊品の種類

種類	用途・特徴
高流動型	高機能性舗装等の低空隙、舗装が厚い場合等の充填用
高強度型	ミルクの強度増進による舗装体の耐久性向上用
急勾配型	急勾配(6～15%程度)施工時におけるミルクの流れ出し防止用 ※超速硬タイプのみ
1h	硬化時間(開放時間)が1～1.5時間
6h	硬化時間(開放時間)が6時間 ※季節により硬化時間を調整
12h	硬化時間(開放時間)が12時間 ※季節により硬化時間を調整

*特殊品につきましては弊社までお問い合わせください。
*各種類ともセメント色のみの対応となります。
*使用量によっては製造等対応不可能な場合もあります。
*詳細な用途、硬化時間の組み合わせは技術資料の商品体系を参照してください。



取扱注意事項

- ①各タイプに使用しているセメントが異なりますので、同色においても色合いが若干違います。違うタイプの製品を混ぜて使わないでください。
- ②施工時の気温、母体アスファルトの温度によって可使時間、硬化時間が変わりますので、技術資料を参考にしてください。
特に超速硬タイプの場合は注意してください。
- ③実施工面の色合いは、気象条件や施工方法により、ブロックサンプルと異なる場合があります。
- ④凍結や降雨が予想される場合は施工を避けてください。
- ⑤セメント製品ですので湿気を避けて保管してください。
- ⑥本製品は、粉塵がたち易く、強いアルカリ性を有しますので、取り扱いには保護メガネ、防塵マスク、ゴム手袋等を着用してください。
皮膚に付着した場合は、清水で十分に洗い落としてください。眼に入ったときは清水で十分に洗い、速やかに専門医の診察を受けてください。
なお、詳細な内容については、安全データシート(SDS)をご覧ください。

 秩父コンクリート工業株式会社

本 社 / 〒110-0005 東京都台東区上野7丁目7番6号
TEL.03-3844-5062 FAX.03-3844-5087

関東営業所 / 〒369-1108 埼玉県深谷市折田中328番地
TEL.048-501-7803 FAX.048-501-7815

工 場 / 〒360-0825 埼玉県熊谷市月見町2丁目1番1号
TEL.048-521-2161 FAX.048-521-2764

販売店