

チチコ リペアフィニッシュ

リペアフィニッシュは、補修の段階で仕上げが完成する
住宅基礎用補修兼務仕上ポリマーセメントモルタルです。

建築用
資材
基礎用



リペアフィニッシュは住宅基礎保護塗材であり、コンクリート基礎に意匠性を付与するとともに優れたバリア性とクラック追従性から中性化を抑制します。

ローラー塗布と同時にピンホールにリペアフィニッシュが充填されるため、ピンホール補修のための下地処理を必要としません。

手間と時間と費用が掛かるため敬遠されるこの工程を省略する優れた性能を有しています。

リペアフィニッシュの施工要領



荷姿・物性試験 他

荷姿	10 kg セット：粉体 7.0 kg 樹脂 3.0kg 20 kg セット：粉体 7.0 kg×2 樹脂 3.0 kg×2	標準 出来上がり量	10 kg セット：約 5.8 L 20 kg セット：約 11.6 L					
標準塗布量	1回塗り：1.1 ~ 1.3 kg / m ² 2回塗り：1.7 ~ 2.0 kg / m ²	ピンホールへの 充填	2 mm未満：1回塗り：100% 2 mm以上：1回塗り：50% / 2回塗り：100%					
練混ぜ方法		練混ぜ方法	練混ぜ方法	練混ぜ方法				
練混ぜ器具	練混ぜ時間				可使時間および 乾燥時間の目安	試験温度	可使時間 ^{*1}	乾燥時間 ^{*2}
ハンドミキサー (800rpm以上)	2分					5℃	240分	2 ~ 3時間
				20℃	120分	1 ~ 1.5時間		
				35℃	90分	30分 ~ 1時間		

※1 練混ぜ容器に蓋を被せ試料の乾燥を防止し、可使時間を測定
 ※2 コンクリート平板に練混ぜた試料を1.2kg/m² 砂骨ローラーで塗付け、指触にてタックがなくなった時間を測定

取扱注意事項

● 製品は湿気の少ない屋内に保管し、地面に直接放置しないでください。 ● 5℃以下での施工は避けて下さい。 ● 塗装材は下地の指触乾燥および目視による乾燥確認後に塗布してください。下地材が濡れた状態で塗装材を塗布した場合、白色化や色むらが発生する場合があります。 ● 施工中及び施工直後に降雨や降雪が予想される場合、施工を中止してください。塗装材乾燥前に水の影響を受けた場合、白色化や色むらが発生する場合があります。また、施工後2時間は、雨水を避けるため養生してください。 ● 塗装材が誤って壁面や水切り等、施工箇所以外に付着した場合、直ちに水を含んだウェスで拭き取ってください。 ● 塗布は乾燥の遅い面から始めてください。 ● 塗ムラやピンホールが残る等の不具合を避けるため、塗布量(1回塗りの場合 1.1 ~ 1.3kg/m²、2回塗りの場合 1.7 ~ 2.0kg/m²)を守り施工してください。 ● 2mm以上のピンホールがある、もしくは1回塗りでピンホールが埋まらない場合、2回塗りしてください。 ● 型枠段差がある場合には段差を削るか、補修材にて段差を処理してください。 ● ジャンカ、欠損部、水抜き穴は補修材にて補修してください。 ● 一度練混ぜた塗装材は 60 分以内に使い切ってください。 ● 使用した施工道具は固着する前に水洗いしてください。 ● 洗いは水は土壌に流さず、適切に処理してください。

販売店

 秩父コンクリート工業株式会社

CHICHIBU CONCRETE INDUSTRY.CO.,LTD

本社 〒110-0005 東京都台東区上野7丁目7番6号 TEL:03-3844-5062
 関東営業所 〒369-1108 埼玉県深谷市田中328番地 TEL:048-501-7803
 工場 〒360-0825 埼玉県熊谷市月見町2丁目1番1号 TEL:048-521-2161
<http://www.chichicon.co.jp>

その他資料も
ご用意しています。

