

チチブ リペアフィニッシュ

リペアフィニッシュは、下地処理と塗装がローラーで同時に施工可能な住宅基礎用ポリマーセメントモルタルです。

省人化、省力化と
意匠性向上に!!



従来、住宅基礎塗装材は、コンクリート基礎表面のピンホールを補修してから作業を行います。「リペアフィニッシュ」は業界初の、塗装とピンホール補修が1材で可能になった製品で、省人化、省力化が図れます。また、「リペアフィニッシュ」は意匠性の向上とともにコンクリートの中性化やクラックに起因する雨水侵入による鉄筋の腐食を防ぎ住宅基礎コンクリートを守ります。

リペアフィニッシュの施工要領



1

スクレーパー等で段差を削ります



2

容器へ無希釈の混和液を投入後、
粉体を入れながらハンドミキサーで
2分間練り混ぜます



3

大きなピンホールがある場合、
ゴムベラ等で付け送り
2mm以上のピンホールについてはゴムベラ等で
先に充填し乾燥させます



4

ローラーにて塗布
砂骨ローラー（標準目）にて横→縦に塗布していきます
必要に応じて2回目を塗布します



5

塗布完了



6

完成

荷姿・物性試験 他

製品名：リペアフィニッシュ			
荷姿	使用量	施工面積	使用道具
20kgセット	1回塗り：1.1～1.3kg/㎡ 2回塗り：1.7～2.0kg/㎡	1回：16.0㎡ 2回：10.8㎡	砂骨ローラー （標準目） ゴムベラ
粉 体 7kg×2 混和液 3kg×2			
10kgセット	2回塗り：1.7～2.0kg/㎡	1回：8.0㎡ 2回：5.4㎡	
粉 体 7kg 混和液 3kg			

ピンホールへの充填	
2mm未満：1回塗り：100%	
2mm以上：1回塗り：50％／2回塗り：100％（砂骨ローラーのみを使用の場合）	

可使時間および 乾燥時間の目安	試験温度	可使時間※1	乾燥時間※2
	5℃	240分	2～3時間
	20℃	120分	1～1.5時間
	35℃	90分	30分～1時間
※1 練混ぜ容器に蓋を被せ試料の乾燥を防止し、可使時間を測定 ※2 コンクリート平板に練混ぜた試料を1.2kg/㎡ 砂骨ローラーで塗付け、 指触にてタックがなくなった時間を測定			

取扱注意事項

● 製品は湿気の少ない屋内に保管し、地面に直接放置しないでください。 ● 5℃以下での施工は避けて下さい。 ● 塗装材は下地の指触乾燥および目視による乾燥確認後に塗布してください。下地材が濡れた状態で塗装材を塗布した場合、白色化や色むらが発生する場合があります。 ● 施工中及び施工直後に降雨や降雪が予想される場合、施工を中止してください。塗装材乾燥前に水の影響を受けた場合、白色化や色むらが発生する場合があります。また、施工後2時間は、雨水を避けるため養生してください。 ● 塗装材が誤って壁面や水切り等、施工箇所以外に付着した場合、直ちに水を含んだウェスで拭き取ってください。 ● 塗布は乾燥の遅い面から始めてください。 ● 塗ムラやピンホールが残る等の不具合を避けるため、塗布量（1回塗りの場合 1.1～1.3kg/㎡、2回塗りの場合 1.7～2.0kg/㎡）を守り施工してください。 ● 2mm以上のピンホールがある、もしくは1回塗りでピンホールが埋まらない場合、2回塗りしてください。 ● 型枠段差がある場合には段差を削るか、補修材にて段差を処理してください。 ● ジャンカ、欠損部、水抜き穴は補修材にて補修してください。 ● 一度練混ぜた塗装材は基本的には60分以内に使い切ってください。 ● 使用した施工道具は固着する前に水洗いしてください。 ● 洗いは水は土壌に流さず、適切に処理してください。

販売店



秩父コンクリート工業株式会社
CHICHIBU CONCRETE INDUSTRY.CO.,LTD

本社 〒110-0005 東京都台東区上野7丁目7番6号 TEL:03-3844-5062
埼玉オフィス 〒369-1108 埼玉県深谷市田中328番地 TEL:048-501-7803
工場 〒360-0825 埼玉県熊谷市月見町2丁目1番1号 TEL:048-521-2161
<https://www.chichicon.co.jp>

その他資料も
ご用意しています。

