

F☆☆☆☆

耐候性、耐水性、密着性に優れ、
美しい仕上がり

ROOF COLOR

チチブ屋上防水層保護仕上げ材

非歩行用保護仕上げ材

チチブ **ルーフトップ**

アルミシルバーの含有量が多いため、
耐候性に優れ、輝きが持続します。
アスファルトシングルにも使用可能。

軽歩行用保護仕上げ材

チチブ **ルーフコート**

特殊な分散剤を使用し、骨材の分離
が少なく貯蔵安定性が優れています。
特殊な骨材の配合により、厚塗りし
ても割れにくい性能を有しています。

防塵カラー仕上げ材

チチブ **グロストップ**

可塑剤に強いエマルジョンを使用し
ています。少量の骨材使用により、
共同廊下、歩道にも使用可能です。
無骨材(骨材無し)もご用意できます。

ライト
グレー

グレー

グリーン※

アルミ
シルバー

ライト
グレー

グレー

グリーン※

ライト
グレー

グレー

グリーン※

※グリーン：受注生産



秩父コンクリート工業株式会社

<https://www.chichicon.co.jp/>

ROOF COLOR

非歩行用保護仕上げ材 チチブルーフトップ

標準施工仕様

製品名	使用量 (kg/m ²)	希釈率 (%)	器具	備考
チチブルーフトップ 15kg/缶	0.2~0.4	0~3%以内	ウールローラー 刷毛	骨材無

※アスファルトルーフィングの場合は0.4kg/m²~0.6kg/m²の塗布量を見てください。

※アスファルトシングルの場合は0.6kg/m²~0.8kg/m²の塗布量を見てください。

なお、吸い込み防止の為、NIプライマーの塗布を推奨します。

※塩化ビニル系には施工できません。

軽歩行用保護仕上げ材 チチブルーフコート

標準施工仕様

製品名	使用量 (kg/m ²)	希釈率 (%)	器具	備考
チチブルーフコート 20kg/缶	0.8~1.0	1~3%以内	ウールローラー 刷毛	骨材入

防塵カラー仕上げ材 チチブグロストップ

標準施工仕様

製品名	使用量 (kg/m ²)	希釈率 (%)	器具	備考
チチブグロストップ 20kg/缶	0.15~0.30	0~3%以内	ウールローラー 刷毛	少量 骨材入

※塩化ビニルにも使用できます。

※無骨材(骨材無し)もご用意できます。

各種防水材の適応シーラー(推奨)

防水材の種類	シーラー名	荷姿	希釈	標準塗布量 (kg/m ²)
アスファルトルーフィング	チチブNIプライマー	15kg/缶	無希釈	0.2
ウレタン(※)	チチブウレタンシーラー	17kg/缶	無希釈	0.1
塩化ビニル	チチブNIプライマー	15kg/缶	無希釈	0.1
加硫ゴム系	チチブNIプライマー	15kg/缶	無希釈	0.1

※ウレタン防水材の場合は必ずウレタンシーラーを塗布してください。

状況に応じてシーラーを塗布する事を推奨します。

取扱注意事項

1. 容器からこぼれた場合には、砂などを散布したのち処理して下さい。
2. 取り扱い後は、手洗い及びうがいを充分に行ってください。
3. 眼に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
4. 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
5. よくフタをし、一定の場所を定めて貯蔵して下さい。
6. 子供の手の届かない所に保管して下さい。
7. 中身を使い切ってから廃棄して下さい。

メンテナンス

防水保護層は常に直射日光や風雪等に晒されている性格上、定期的にトップコートを塗り替えることで防水保護層の寿命が格段に伸びます。塗り替えの時期は、約3年毎の塗り替えをお薦めいたします。



使用上の注意事項

1. 気温が5℃以下になる場合は施工を避けて下さい。
2. 低温時および高湿度時には乾燥がかなり遅くなりますので、出来る限り薄く均一に塗布して下さい。
3. 施工時の天候に降雨が予想される場合または、日没間近の施工で夜露の降る恐れのある場合は、施工を避けて下さい。
4. 施工後12時間以内に降雨等の水がからないようにして下さい。
5. 初めての防水材に使用する時は、必ず試験施工を行い異常が無い事をご確認の上で施工して下さい。
6. 塗り替えの場合は、必ず試験施工を行い異常が無い事を確認の上で施工して下さい。
7. アルミシルバーはガスが発生する恐れがあります。高温になる場所に放置しないで下さい。
8. タールウレタン防水材はブリードする恐れがありますので施工しないで下さい。
9. 塩化ビニル防水材は、可塑剤が表面に移行する恐れがありますのでルーフトップは施工しないで下さい。
10. 製品は水性塗料ですので、凍結に注意し冷暗所で保管して下さい。また、高温に長期間放置すると変質する恐れがあります。

廃棄

残った塗料は、直接河川や土壌中等に捨てないで下さい。乾燥させる等の手段で固めた後、各都道府県の指示に従い産業廃棄物として処理して下さい。

※ 詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(SDS)をご参照下さい。



荷姿



販売店



秩父コンクリート工業株式会社

CHICHIBU CONCRETE INDUSTRY CO.,LTD.

<https://www.chichicon.co.jp>



本社 〒110-0005 東京都台東区上野7丁目7番6号 TEL: 03-3844-5062
 埼玉オフィス 〒360-0825 埼玉県熊谷市月見町2丁目160番地22 TEL: 048-501-7803
 工場 〒360-0825 埼玉県熊谷市月見町2丁目1番1号 TEL: 048-521-2161