

# チチブ NI プライマー

秩父コンクリート工業株式会社  
技術開発部

## 1. 特 長

- ① 1液湿気硬化型のウレタン樹脂プライマーです。
- ② 塩ビシートと上塗り材双方との付着性が優れています。
- ③ シーリング剤（変性シリコン、ウレタン系）と上塗り材双方との付着性が優れています。

## 2. 用 途

塩ビシート防水材及びシーリング剤（変性シリコン、ウレタン系）の上に水性トップコート塗布する場合

## 3. 性 状

項 目	代 表 値
外 観	淡黄色半透明
粘度 (mPa·s/25℃)	10
固形分 (%)	18

## 4. 標準塗布量

0.1 kg/m<sup>2</sup>（下地の種類により増減します）

## 5. 使用方法

チチブ NI プライマーを容器に取り出し（無希釈）、刷毛、ローラー、スプレーで下地の吸い込みに応じて1～2回均一に塗布して下さい。

NI プライマーの可使時間及び次工程までの塗装間隔は下表が標準です。

時 季	平均気温	可使時間	次工程の塗装
夏	25～35	4時間以内	2時間以上2日以内
春・秋	15～25	6時間以内	3時間以上3日以内
冬	5～15	10時間以内	4時間以上4日以内

## 6. 使用上・取扱い上の注意事項

- ① 初めてのシーリング剤、防水材に使用するとき、必ず予備テストを行い、異常が無いことを確認してからご使用下さい。
- ② 気温が5℃以下の場合や降雨雪が予想される場合、又は風が強い場合は施工を避けて下さい。
- ③ チチブ NI プライマーは水分・湿気を避け、冷暗所で保管して下さい。
- ④ 使用残のチチブ NI プライマーは、元の缶に戻さないで下さい。
- ⑤ 取り扱い中は、保護手袋等を使用して直接皮膚に触れないようにして下さい。
- ⑥ 使用用具の洗浄は、使用後速やかにウレタン用のシンナーで洗浄して下さい。
- ⑦ 材料に取扱いは火気に注意し、消防法、労働安全衛生法などの法規を厳守して下さい。
- ⑧ その他取扱い上の注意事項は SDS を参照ください。

## 7. 荷 姿

15kg入り 石油缶

