

Fコート・3Dの新たな提案

 chichicon®

より美しく、より高級に
ブロック壁・擁壁仕上げに注目した

チチブFコート・3D


リフォーム・補修に最適

外構用


施工前




砂骨
ローラー
仕上げ



コテ
押さえ
仕上げ



施工後



概要

塗布するだけの簡単施工で
高級感のある外装仕上げが
可能となります。

特長

アクリル樹脂をベースに
カラーマイカとセラミック骨材の
組み合わせがボリューム感のある
自然石の様な質感を再現します。

目的

ブロック壁・擁壁・高基礎等の
意匠性向上

色彩

シルバーグレー

ラベンダーグレー

ダルホワイト



秩父コンクリート工業株式会社

CHICHIBU CONCRETE INDUSTRY CO., LTD.

施工手順



- 注意事項**
- 基礎補修モルタルは表面が白くなるまで乾燥させて下さい。
 - Vワンボンドの指触乾燥を確認した後、Fコート・3Dを塗布して下さい。
 - Vワンボンドは1(Vワンボンド)：3(水)の4倍液として使用して下さい。
 - Fコート・3Dは原液のまま使用して下さい。
 - Fコート・3Dは高速ハンドミキサーで1分間練り混ぜて下さい。



Vワンボンド 4kg

使用材料

	材料名	荷姿	使用量	施工面積	施工器具	乾燥時間
下地処理材	基礎補修モルタル*	15kg/袋	2kg/m ²	7.5m ² /袋	金ゴテ	2～3h
プライマー	Vワンボンド	4kg/缶	0.2kg/m ² (4倍液使用時)	80m ² /缶	ウールローラー	1～2h
上塗り材	Fコート・3D	20kg/缶	1kg/m ²	10m ² /缶 (2回塗り)	砂骨ローラー +金ゴテ	2～3h

*練り混ぜ水は1袋に対して5～5.5ℓ



チチブ基礎補修モルタル チチブFコート・3D

取扱注意事項

- 基礎補修モルタル（粉体）は粉塵が立ち易く、強アルカリ性を有します。直接眼に入ったり、長時間皮膚に付着すると失明や炎症をおこすことがありますので、取扱いには保護メガネ、マスク、ゴム手袋を着用して下さい。万一、眼に入ったり長く皮膚に付着した時は、清水で十分に洗い落として下さい。必要に応じて専門医の診察を受けて下さい。
- Vワンボンド、Fコート・3Dは乾燥すると取り除きにくくなりますので、皮膚等に付着したときは直ちに洗い落として下さい。また、眼に入った時は、粉体と同様の処置をして下さい。
- 基礎補修モルタル、Vワンボンド、Fコート・3Dの施工に際してはカタログに記載されている方法で使用して下さい。
※詳細な内容が必要な場合には、安全データシート（SDS）をご参照下さい。
- 廃棄 残った材料は、直接河川や土壌中等に捨てないで下さい。乾燥させる等の手段で固めた後、各都道府県の指示に従い産業廃棄物として処理して下さい。



秩父コンクリート工業株式会社

本社／営業本部 〒110-0005 東京都台東区上野7丁目7番6号
TEL：03-3844-5062（直通）FAX：03-3844-5087
関東営業所 〒366-0812 埼玉県深谷市折之口1340番地
TEL：048-501-7803 FAX：048-501-7815
工場 〒360-0825 埼玉県熊谷市月見町2丁目1番1号
TEL：048-521-2161 FAX：048-521-2764

販売店